



290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05-46-02-83-11

Fax : 05-46-02-28-36



Dalles / Pavés / Blocs Marche....

Pierre Reconstituée

dimensions

## Descriptif Technique pour CCTP

XXXXX<sup>1</sup> - CERALIT TP

<sup>1</sup> produit avec dimensions

XXXXXXXXXXXXX<sup>1</sup> Type CERALIT TP

Les produits seront réalisés en Béton de Pierre Reconstituée pleine masse, par procédé de moulage et démoulage différé. La finition de surface des produits, \* **finition pierre à l'ancienne**, aura un aspect **vieilli** obtenu directement par moulage. Aucun traitement mécanique ou chimique de la surface ne sera accepté.

Les caractéristiques du béton et des produits devront être contrôlées dans le cadre normatif d'une marque ( NF 403 ou équivalent ) :

- \* résistance à la flexion du béton > 5MPa.
- \* absorption d'eau totale en masse du béton < 4,5%.
- \* résistance renforcée aux agressions climatiques - Classe D. Classe d'exposition XF4. Aucune perte de masse.
- \* résistance à l'abrasion au disque large : empreinte < 23mm - Classe H.

Coloris XXXXXX<sup>2</sup> au choix de la Maitrise d'Œuvre.

Un échantillon des produits dans les coloris retenus sera remis par les candidats.

<sup>2</sup> Teintes de notre nuancier sur ce type de produit : Naturel (Blanc) - Paille (Blanc cassé)

Autre coloris du nuancier sur demande

**Produits complémentaires recommandés:**

Traitement & Hydrofuge minéralisant Ceralit.

Nettoyant, détachant, dégraissant Hydro-net Céralit