

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriquée en France

Bloc Marche 30x20 Lg 1ml


Finition Type
Adouci Pleine Masse

Principales caractéristiques du profil :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5%
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)

Poids 135 kg/ml

Coloris selon notre nuancier 5 teintes, autre coloris sur demande



Représentation non contractuelle - Coloris représenté: gris - Cotes en cm