

290, route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Bloc Marche Section 35 x 16

Élément de 1ml


Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Bloc Marche 35x16

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition

Type Adouci Pleine Masse



Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5,0 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Gel / Dégel : résistance renforcée Classe D

Poids 126 kgs

290, route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Emmarchement 150 x 35 x 16

Hauteur vue 13 cm

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition *Type Adouci Pleine Masse*



Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Gel/Dégel Résistance Renforcée Classe D

Poids 126 kgs/ml

Coloris : A la demande

Schéma non contractuel