

290, route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France


Bloc Marche Section 40x15

Angle 90°

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition *Type Adouci Pleine Masse*



Représentation non contractuelle - cotes en cm

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Gel Dégel Résistance renforcée Classe D

Poids 80kgs / un

Représentation non contractuelle