

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Profil Type CS2

Élément de 1 ml

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Profil Type CS2

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition

Type Adouci Pleine Masse



Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Résistance renforcée gel sévère - Classe D

Poids 75 kgs/ml