

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France


Profil P1

Élément de 1 ml

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Béton de Pierre Reconstituée

Finition *Type Adouci pleine Masse*



Cotes en cm - Représentation non contractuelle

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Gel / Dégel : aucune perte de masse

Poids 36 kg/ml

Coloris : Selon notre nuancier 5 teintes