

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France


**Dalle**  
**150x42**

**Epaisseur 10cm**

**Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403**

**Béton de Pierre Reconstituée**

**Finition *Type Adouci Pleine Masse***



**Principales caractéristiques :**

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 ( essai au pendule SRT )
- Gel / Dégel : aucune perte de masse - Classe D - Exposition XF4

**Poids 142 kgs**

**Coloris : Selon notre nuancier 5 teintes**

*Représentation non contractuelle*