

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France


Dalle 40x120

Epaisseur 8cm

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition *Type Adouci Pleine Masse*



Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Gel Dégel Résistance renforcée Classe D Classe Exposition XF4

Poids 86 kgs/dalle