

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France


**Dalles 50x50**

**Épaisseur 4cm**

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

**Dalles 50x50/4cm Béton Moulé de Pierre Reconstituée**

**Finition *Type Adouci Pleine Masse***



**Principales caractéristiques :**

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5,0 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 ( essai au pendule SRT )
- Résistance aux agressions climatiques - Classe D
- Coloris : Selon notre nuancier 5 teintes - Autre coloris sur demande

**Poids 23 kgs/dalle**

*Représentation non contractuelle*