

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France


**Dalle 80x40**

**Epaisseur 6cm**

**Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403**

**Béton Moulé de Pierre Reconstituée**

**Finition *Type Adouci Pleine Masse***



Représentation non contractuelle - cotes en cm

**Principales caractéristiques :**

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 ( essai au pendule SRT )
- Gel Dégel Résistance renforcée Classe D Classe Exposition XF4
- Coloris selon notre nuancier 5 teintes, autre coloris sur demande

**Masse 44 kg/dalle**