

290 route de Saujon 17600 MEDIS


Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France

**Dalle 19,5 x 19,5**  
**Épaisseur 8**  
**Finition de surface**  
***Type Adouci Pleine Masse***



Représentation non contractuelle - cotes en cm

### Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5,0 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 ( essai au pendule SRT )
- Résistance aux agressions climatiques - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage
- Coloris : Selon notre nuancier 5 teintes - Autre coloris sur demande
- Masse: 180 kg/m<sup>2</sup>